

# Enduit Spécial Bitume et Béton

Scelle et transforme l'asphalte et le béton usés et ternes

L'Enduit Spécial Bitume et Béton est une peinture acrylique épaisse à base d'eau qui permet de sceller et de ragréer les surfaces abîmées et usées.

Facile à appliquer au rouleau, il forme une couche souple, étanche et hydrofuge, qui rénove les vieilles surfaces en bitume, en béton et en tarmacadam. Il offre une surface souple et résistante pour un trafic léger.


## Colours



Noir



Rouge brique



Gris foncé

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.



## Domaines d'utilisation:

- Parkings de véhicules
- Voies d'accès
- Aires de jeux

## Caractéristiques:

- Déjà mélangé, facile à appliquer au rouleau
- Formule à base d'acrylique peu odorante et non dangereuse
- Adhérence et pouvoir couvrant remarquables
- Sèche rapidement (trafic léger dès 24 heures)
- Parfaite résistance aux UV et aux intempéries
- Applicable à une profondeur maximale de 1 mm en une couche. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour les retouches de surfaces très abîmées
- Idéal pour le trafic piétonnier et le trafic de véhicules légers (voitures, à l'exclusion des poids lourds ou chariots élévateurs)

## Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Enduit Spécial Bitume et Béton**.

Appelez notre équipe d'experts au **03 20 52 77 77** (en semaine de 8h00 à 18h00)

# Enduit Spécial Bitume et Béton

Scelle et transforme l'asphalte et le béton usés et ternes

## 1 Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et dépourvues de fragments décollés. Si la surface a déjà été peinte, enlever autant de peinture que possible par procédé mécanique. La peinture restante doit bien adhérer et être légèrement poncée afin de permettre l'accrochage du revêtement.

Le Dégraiss'sol de Watco est un dégraissant biodégradable à base d'eau servant à retirer la graisse sur les surfaces en asphalte et en béton.

## 2 Mélange

Bien mélanger le contenu à l'aide d'un mélangeur à grande lame pour éviter la prise du produit en cours de transport.

## 3 Application

Appliquer uniquement par temps sec (à plus de 10°C et à moins de 35°C). Ne pas appliquer par temps froid ou humide, voire en cas de prévisions de précipitations. S'il fait entre 25°C et 35°C, pulvériser tout d'abord de l'eau sur les surfaces chaudes afin d'humidifier le support. Verser le produit sur la surface en plusieurs bandes et l'étaler à l'aide d'un rouleau à poils moyens. Ne pas appliquer en couche trop épaisse. Une deuxième couche est applicable après séchage de la sous-couche initiale. D'autres couches fines peuvent être appliquées pour les surfaces à forte usure.

**Important** : ne pas appliquer le produit par couche de plus de 1 mm d'épaisseur. Ne pas ajouter d'eau au produit.

# Enduit Spécial Bitume et Béton

Scelle et transforme l'asphalte et le béton usés et ternes

## Spécification

<b>Composition</b>	Enduit acrylique à base d'eau.
<b>Nombre de composants</b>	1
<b>Finition</b>	Fini mat antidérapant.
<b>Primaire à appliquer</b>	Non.
<b>Nombre de couches</b>	1 couche suffit en général.
<b>Usage intérieur/extérieur</b>	Intérieur et extérieur.
<b>Outils à employer</b>	Rouleau à poils moyens.
<b>Convient pour</b>	Béton. Pour le bitume et le tarmacadam, seulement après 3 mois.
<b>Conditionnement</b>	25 kg
<b>Pouvoir couvrant</b>	25 kg pour 25 à 30 m <sup>2</sup> sur 0,6 mm à 0,8 mm d'épaisseur.
<b>Temps de durcissement/séchage</b>	Protéger de la pluie pendant 6 à 12 heures après l'application. Sec au toucher/trafic léger : 24 heures entre 10°C et 15°C, 15 à 20 heures entre 15°C et 30°C. Trafic intense : 2 à 3 jours entre 10°C et 15°C, 2 jours entre 15 et 30°C.
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils à l'eau chaude et savonneuse avant que le produit n'ait commencé à sécher ou les laisser tremper dans du White Spirit pendant 24 heures.
<b>Stockage</b>	Entreposer entre 5°C à 25°C à l'abri de la lumière directe du soleil.
<b>Durée de conservation</b>	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
<b>Sécurité</b>	Des fiches de données de sécurité sont consultables. Retirer les denrées alimentaires pendant l'application et le temps de séchage.
<b>Conditions spécifiques</b>	Ne pas appliquer une couche trop épaisse de l'Enduit Spécial Bitume et Béton de Watco en une seule application. Cela pourrait rallonger le temps de séchage et provoquer des fissures. L'Enduit Spécial Bitume forme une couche souple et résistante. Toutefois, en cas d'application du produit sur une fissure (occasionnée par des mouvements du support), celle-ci pourrait réapparaître si le support était de nouveau amené à bouger considérablement. Le produit est suffisamment souple pour résister aux processus habituels de dilatation et de contraction d'une surface en asphalte. Ce produit favorise l'étanchéité du support et offre aux surfaces mal drainées une protection contre les précipitations. Appliquer uniquement par temps sec et chaud (au-dessus de 10°C) en l'absence de prévisions de précipitations.