

Répar'bitume[®] Coulable

Pour réparer les surfaces en bitume endommagées et usées



Le Répar'bitume[®] Coulable de Watco est tout indiqué pour les réparations de trous superficiels sur surfaces en bitume et en tarmacadam abimées et fissurées. Il suffit de mélanger le produit, puis de le verser sur les surfaces concaves, fissurées ou endommagées. Étaler à la truelle le produit qui s'autonivellera. Le kit contient un agrégat de granites à saupoudrer sur la surface à réparer afin d'obtenir une finition antidérapante qui se fondera parfaitement avec le support.



Domaines d'utilisation :

- Réparations de creux peu profonds, de surfaces en asphalt concaves ou rongées
- Parkings, cours et chaussées

Caractéristiques :

- Facile à mélanger et à appliquer
- Idéal pour les réparations de trous peu profonds
- Reprise du trafic possible au bout de 16 heures

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Répar'bitume[®] Coulable**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Répar'bitume[®] Coulable

Pour réparer les surfaces en bitume endommagées et usées

1 Préparation de Surface

S'assurer que la zone à reboucher soit propre, sèche (une légère humidité étant toutefois admissible).

2 Mélange

Verser les pots de durcisseur et d'accélérateur sur le mélange de résine et d'agrégat dans le seau principal.

À noter : NE PAS utiliser l'accélérateur pour prolonger la durée de vie du mélange en cas de réparation d'un grand nombre de petites zones ou dans l'éventualité d'une température supérieure à 23°C. Utiliser un mélangeur à grande lame pour un mélange minutieux.

3 Application

Verser le mélange directement sur la surface en asphalte endommagée, puis l'étaler à l'aide d'une truelle. Le produit s'autonivelle pour donner un fini à niveau. Avant le durcissement du Répar'bitume Coulable, saupoudrer l'agrégat de finition sur la zone à réparer.

4 Sécurité

Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de données de sécurité sont consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le durcissement.

Répar'bitume[®] Coulable

Pour réparer les surfaces en bitume endommagées et usées

Spécification

Composition	Mélange d'agrégat de granites et de résine époxy.
Finition	Surface noire, granuleuse et antidérapante.
Nombre de composants	1 mélange de résine et d'agrégat, 1 durcisseur, 1 accélérateur, agrégat de finition.
Usage intérieur/extérieur	Extérieur et intérieur.
Outils à employer	Truelle et plateau.
Convient pour	Asphalte.
Conditionnement	15 kg
Pouvoir couvrant	1 m ² sur une épaisseur de 10 mm.
Profondeur	6,5 mm à 20 mm. Pour des réparations plus profondes, privilégier notre Répar'bitume [®] ou notre Répar'bitume Gros Trou [®] .
Résistance aux produits chimiques	Bonne résistance à des produits courants, comme le diesel, l'essence, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour demander conseil sur tout autre produit chimique.
Temps de durcissement/ séchage	Sec au toucher s'il durcit pendant 1 heure entre 20 et 25°C. Supporte un trafic intense après un durcissement de 16 heures entre 20°C et 25°C.
Durée de vie après mélange	Durée de vie du mélange de composants : Se conserve environ 15 minutes à 20°C, et moins longtemps à toute température supérieure.
Durée de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Stockage	Conserver au-dessus de 10°C. Ne pas laisser geler.