


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® COUCHE DE FINITION TRANSPARENTE

# Finitions transparent pour protection supplémentaire

- Non jaunissant ( résistant aux UV )
- Séchage rapide ( 10-15 min. )
- Couche protectrice pour de nombreuses surfaces métalliques
- Restauration de la brillance des revêtements anciens
- Augmente la durabilité des revêtements métalliques et fluorescents

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® COUCHE DE FINITION TRANSPARENTE

## DESCRIPTION

La FINITION INCOLORE 2500 HARD HAT RUST-OLEUM est une peinture en aérosol, à base de résine acrylique à séchage rapide et non jaunissante.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

La FINITION INCOLORE 2500 RUST-OLEUM sera appliquée sur les Finitions Fluorescentes 2200 ou Métalliques 2100 Hard Hat RUST-OLEUM, ou pour restaurer l'éclat des anciennes peintures ternies. La FINITION INCOLORE 2500 RUST-OLEUM peut être appliquée directement sur plusieurs métaux tels que : aluminium, laiton, bronze, chome et cuivre. La FINITION INCOLORE 2500 RUST-OLEUM est prévu pour les petits travaux de maintenance ou pour les retouches. Les FINITIONS INCOLORE 2500 seront utilisées en milieu industriel peu agressif, humidité normale, ainsi que pour des applications en intérieur.

## DONNÉES TECHNIQUES

Niveau de brillance: Brillant  
Résistance à la chaleur: 100°C (chaleur sèche)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 15 minutes  
Manipulable: 30 minutes  
Recouvrable: Après 1 heure  
Dur à cœur: 3 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

60µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

15µm

## CONSUMMATION THÉORIQUE

3,5 m<sup>2</sup> par aérosol pour 15µm de film sec.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Dégraissier et éliminer toutes salissures ainsi que la rouille non adhérente, avec les moyens appropriés. Dépouiller les anciennes peintures en bon état pour favoriser l'accrochage. La surface doit être propre et sèche durant l'application.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Pour des résultats satisfaisants, l'humidité relative sera inférieure à 85% et la température de l'aérosol et du support sera supérieure à 0°C.

## APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Retirer le capuchon. Remuer énergiquement l'aérosol pendant au moins une minute après le début du bruit des billes métalliques de mélange. Remuer régulièrement pendant l'application. Tenir l'aérosol à environ 25 cm de la surface. Faire un mouvement de va et vient tout en restant bien parallèle à la surface. Veiller à ce que l'aérosol soit en mouvement au moment où le bouton poussoir est pressé, ceci afin d'éviter les coulures. Pulvériser plusieurs couches minces à quelques minutes d'intervalle de manière à atteindre l'épaisseur de film. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes afin de purger la valve.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:  
Remarques pour la sécurité:

651 g/l  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 22/11/2023

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu