Fiche Technique

Époxy Grip® Spécial Cuisine

Une peinture de sol antidérapante ultra-résistante et hygiénique adaptée pour le secteur agro-alimentaire

Watco Époxy Grip Spécial Cuisine est une peinture bi-composante antidérapante qui sèche rapidement. Elle est testée comme non toxique selon la norme EN71/3 et ne risque pas d'altérer le goût des aliments en cas contact. Elle est idéale pour les usines de production et de stockage alimentaire avec un trafic intense. De plus, elle possède une excellente résistance aux produits chimiques et peut être nettoyée à la vapeur.

Couleurs

- Gris Clair
- Gris
- Rouge Brique
- Jaune

Domaines d'utilisation :

- Zones de fabrication et de stockage des aliments

Caractéristiques :

- Testé EN71/3 comme non toxique
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résiste à l'usure
- Résiste au nettoyage à la vapeur

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application de l'**Époxy Grip® Spécial Cuisine**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Époxy Grip®
Spécial Cuisine

1 Préparation de surface

La température du sol ne doit pas être inférieure à -10°C et ne doit comporter ni glace ni eau.
Le béton à traiter doit être d'au moins quatre semaines, parfaitement sec et sans souillures. Enlever les taches d'huile et de graisse avec Watco Dégraiss'sol (ou tout dégraissant émulsifiant similaire). La zone doit être soigneusement lavée et laissée sécher.
Le béton très lisse ou dégageant de la laitance (une faible couche poussiéreuse) doit être décapé avec Watco Décap'sol pour assurer une bonne adhérence de la peinture. Le béton doit être soigneusement lavé et laissé sécher après le traitement avec Watco Décap'sol.
Le Watco Primaire Sol Non Poreux est recommandé sur les sols lissés, cependant il doit être bien sec avant l'application de la peinture. Les surfaces déjà peintes doivent être poncées avec une ponceuse pour améliorer l'adhérence et retirer toutes les parties friables. Nous recommandons de faire un essai sur une surface test pour vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.
À une température inférieure à 5°C, il est recommandé d'éviter de mouiller le sol car le séchage pourrait être plus difficile. Un bon balayage ou un brossage mécanique peut être suffisant. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie est annoncée.

2 Mélange

Mélanger le produit entre 10°C et 25°C. Verser le contenu de chaque bidon dans le bidon principal (racler bien sur le côté des bidons pour éviter les résidus). Mélanger les composants de façon minutieuse à l'aide d'une spatule ou d'un mélangeur à large lame. Ajouter le bidon d'agrégat antidérapant. Continuer à mélanger jusqu'à obtenir une bonne consistance et une couleur homogène. Ne pas mélanger plus d'un bidon à la fois. Si un agitateur pour perceuse est utilisé pour mélanger la peinture, utiliser aussi une spatule pour mélanger les résidus laissés sur le bord et au fond du bidon principal. Ne pas diluer.

3 Application

Appliquer entre -10°C et +30°C. Vider les contenus dans un plateau pour rouleau et appliquer sur le sol à l'aide d'un rouleau à poils courts, en 'transformant' le primaire en une fine pellicule. À des températures très basses, le produit sera plus épais et le pouvoir couvrant sera légèrement réduit.

4 COV

Valeurs limites UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/L.
Ce produit contient moins de 100 g/L de COV.

5 Sécurité

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Époxy Grip®
Spécial Cuisine

Spécification

Composition	Résine polyaspartique à base d'eau antidérapante.
Nombre de composants	1 x agent de durcissement, 1 x résine, 1 x particules antidérapantes.
Finition	Finement structuré, brillant moyen.
Primaire requis	Pas habituellement. Utiliser Primaire Sol Non Poreux sur des surfaces très lisses.
Nombre de couches	2
Usage intérieur/extérieur	Intérieur et extérieur.
Outils à employer	Rouleau à poils courts. Dégager les angles à l'aide d'un pinceau.
Température d'application minimum	Moins 10°C.
Convient pour	Sols en béton ou sable et ciment, asphalte à condition qu'il ait au moins un mois et soit complètement sec, la plupart des revêtements existants, bois, métaux et fibre de verre (appliquer sur une zone test afin de vérifier la compatibilité).
Conditionnement	2,5 L
Temps de conservation	12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Pouvoir couvrant	2,5 litres pour une couche sur environ 25 m².
Nettoyage des outils	Utiliser le Nettoyant Solvant de Watco pour nettoyer les déversements accidentels ou les outils avant que la peinture ait commencé à durcir.
Conservation du mélange	20 à 30 minutes à 15°C.
Nettoyage	Nettoyants industriels normaux.
Stockage	Entre 10°C et 25°C pendant au moins 12 heures avant utilisation.
Principales limites Veuillez nous contacter concernant les applications non décrites ici.	La plupart des composés autonivelants ne peuvent pas être peints - veuillez demander des détails.

Temps de séchage/durcissement

	Temps d'attente entre 2 couches	Sec au toucher	Trafic léger	Trafic intense	Complet résistance aux produits chimiques
-10°C	24 heures	16 heures	30 heures	72 heures	14 jours
0°C	12 heures	8 heures	16 heures	30 heures	14 jours
10°C	6 heures	4 heures	8 heures	16 heures	7 jours
20°C	4 heures	2 heures	6 heures	16 heures	7 jours

Trafic léger : pieds, chariots, transpalettes, (à titre occasionnel) chariots élévateurs
Trafic intense : Chariot élévateur régulier, forte fréquentation, véhicules en stationnement

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

Watco SARL Décembre 2023