Fiche Technique

Marquage Spécial Marche

Peinture antidérapante, haute résistance pour les lignes et les bords de marche

Les peintures traditionnelles s'usent très rapidement sur les bords des marches. Watco Marquage Spécial Marche peut s'appliquer en une seule couche et sèche rapidement. Cette peinture bicomposante à base d'époxy offre une résistance maximale à l'abrasion. En général, les peintures bicomposantes à base d'époxy ont une durée de conservation du mélange très limitée (temps d'application après mélange des deux composants). En plus, d'une durée de conservation du mélange assez longue, le Marquage Spécial Marche offre un temps de séchage rapide, permettant ainsi d'emprunter les marches fraîchement peintes après un délai très court.

Couleurs

Jaune

Domaines d'utilisation :

- Bords de marche
- Quais de chargement
- Peut aussi être utilisé pour un marquage de ligne épais.
- Bordures

Caractéristiques :

- Signalise clairement les bords de marche et les zones à risque
- Peinture antidérapante à bonne résistance chimique
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 5°C
- Accepte un trafic piétonnier en 4 heures
- Résine époxy solide bi-composante à base de solvant
- Facile à mélanger et à appliquer

Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Marquage Spécial Marche**.

Appelez notre équipe d'experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**

watco®

Marquage Spécial Marche

Peinture antidérapante, haute résistance pour les lignes et les bords de marche

1 Préparation de surface

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et débarrassées de toute trace d'huile et de graisse. Les vieilles surfaces en pierre peuvent être usées et lisses et doivent être abrasées à l'aide d'une brosse métallique.
Les surfaces en béton doivent être saines, sans laitance et sans poussière.
Les surfaces en bois doivent être dures, sèches, sans trace de graisse. Un ponçage est recommandé. Ne convient pas sur les bois huilés à moins d'être parfaitement poncés.
Poncer l'acier pour obtenir une surface brillante avant de l'enduire. Ne pas utiliser de primaire. Les surfaces en métal doivent être propres et sèches.
Délimiter la zone à peindre en utilisant un ruban de masquage.

2 Mélange

Verser le contenu du durcisseur (petit bidon) dans le bidon de résine (grand bidon) et mélanger minutieusement à l'aide d'une spatule ou d'un mélangeur à large lame jusqu'à obtenir une homogénéité et une consistance uniforme. Faire particulièrement attention au bord t au fond du bidon. Verser le mélange dans un bac à peinture avant l'application.

3 Application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C. Si la température est inférieure à 10°C, la peinture peut durcir pendant l'application mais ceci n'affectera pas le pouvoir de la peinture.
Appliquer au pinceau ou au rouleau sur la surface préparée. L'application au pinceau peut réduire le pouvoir couvrant mais permet d'appliquer une couche plus épaisse.
Généralement une bonne couche est suffisante.

4 Sécurité

Des fiches de sécurité sont disponibles.

5 Cov

Valeurs limites UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/L.
Ce produit contient 415 g/L de COV.

watco®

Marquage Spécial Marche

Peinture antidérapante, haute résistance pour les lignes et les bords de marche

Spécification	
Composition	Formule à base de résine époxy.
Nombre de composants	1 x agent de durcissement, 1 x résine.
Aspect	Peinture bicomposante liquide qui donne une finition 'granuleuse'. Fournie en jaune et en blanc.
Primaire requis	Non.
Nombre de couches	Une couche épaisse appliquée au pinceau est normalement suffisante Si une deuxième couche est nécessaire, elle peut être appliquée au bout d'une heure environ.
Usage intérieur/extérieur	Extérieur et intérieur.
Outils à employer	Pinceau ou rouleau à poils moyens.
Convient pour	Le béton, la brique, la pierre, le sable et le ciment, le bitume ancien, le bois et les métaux.
Conditionnement	1 L
Pouvoir couvrant	1 litre traitera les bords d'environ 50 à 60 marches, d'une largeur de 1 mètre pour une bande de 50 mm le long du bord supérieur.
Temps de durcissement	À 15°CSec au toucher en 1 heure. Supporte un trafic piétonnier en 4 heures. Complètement durci au bout de 5 jours. Des températures plus basses peuvent allonger le temps de durcissement.
Conservation du mélange	Environ 30 minutes à 20°C ou 1 heure à 10°C.
Nettoyage des outils	Les éclaboussures et les outils peuvent être nettoyés avec un solvant à base de xylène comme le Watco Nettoyant Solvant TH99, avant que le produit ne sèche. Ne pas utiliser d'eau.
Temps de conservation	24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Résistance chimique	Cette peinture n'entre pas dans la catégorie des peintures à haute résistance chimique mais elle offre une bonne résistance à la plupart des produits chimiques, y compris l'essence, l'huile, les liquides hydrauliques, les produits nettoyants, les acides dilués, les alcalis et l'eau. Des marques ou des taches peuvent apparaître.
Résistance à l'usure	Excellente résistance à l'usure.
Stockage	Stocker dans un endroit bien ventilé et sec. Laisser le produit se réchauffer à une température supérieure à 15°C quelques heures avant de l'utiliser.
Sécurité	Inflammable. Lire la fiche de données de sécurité et l'étiquette pour les précautions d'utilisation recommandées. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.
Principales limites Veuillez nous contacter concernant les applications non décrites ici.	La durabilité du marquage dépend de la préparation de la surface. Ne pas appliquer dans le froid, dans des conditions humides, ou en cas de risque de pluie. S'assurer que la couleur choisie offre un contraste suffisant avec la couleur des marches. Contient des composants organiques volatils et dégage une odeur forte ; s'assurer que l'endroit est bien ventilé lors de l'application

watco®

Marquage Spécial Marche

Peinture antidérapante, haute résistance pour les lignes et les bords de marche

Résultats des tests

INDICES DE GLISSANCE BS7976-2 76 PTV* (Sec) 66.2 PTV* (Mouillé)	**Risque de glissance BS7976-2** Le test du Pendule SRT est mesuré dans des conditions humides. Un nombre supérieur à 36 indique un faible risque de glissance.	Haut : 0-24 PTV Modéré : 25-35 PTV Bas : >36 PTV *PTV : Valeur d'essai au Pendule SRT	RÉSISTANCE-CHIMIQUE BONNE	**Résistance chimique** Les résultats présentés sont basés sur des produits chimiques couramment utilisés sur une période de 72 heures de mise en contact. Demandez conseils en cas de produits chimiques non listés ci-dessous.	Essence, gasoil, carburant, alcool à brûler, xylène, amoniaque, white spirit, javel, huile, antigel, huile hydrolique minérale, soude caustique, détergents, solutions sucrées, acide citrique à 5%.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: **03 20 52 77 77** www.watco.fr e-mail: **info@watco.fr**