

PEINTURE SOL BÉTON ET PEINTURE SOL BÉTON ANTIDÉRAPANTE

Formule polyuréthane résistante, brillante
pour sols en béton

2,5 L ET 5 L



DOMAINES D'APPLICATION

- Tout sol en béton assujéti à un trafic léger à moyen.
- Peut aussi être appliquée sur du bois et du métal.

CARACTÉRISTIQUES

- Surface brillante, facile à nettoyer
- Protège contre la poussière
- Résistante aux graisses et aux huiles
- Facile à appliquer
- La version antidérapante a une finition finement texturée et facile à nettoyer

DESCRIPTION

La Peinture Sol Béton Watco Basics est un produit durable à base d'un solvant et de polyuréthane, ce qui en fait un choix idéal pour un emploi général. Elle peut être appliquée sur une peinture

existante bénéficiant d'une bonne adhérence, ou sur du béton brut, pour faciliter le nettoyage. Un lot d'agrégat est fourni avec la peinture au sol antidérapante. Il doit être mélangé à la peinture pour obtenir une surface antidérapante finement texturée. Pour les zones assujétiées à un trafic plus intense, nous recommandons l'utilisation de peinture à la résine époxy bi-composante.

COULEURS

Gris clair

Gris

En dépit de toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que les coloris offerts correspondront précisément à ceux des échantillons présentés.

PRÉPARATION ET APPLICATION

1. Préparer

- Nettoyer et préparer le béton brut à l'aide du décapant Décap'sol. Ceci permet d'éliminer les légers dépôts de graisse et d'huile.
- Pour enlever les gros dépôts de graisse et d'huile, utiliser le dégraissant biodégradable Dégraiss'sol. Il sert également à supprimer la graisse de la peinture existante.
- En cas de recouvrement d'une peinture existante, veiller à ce qu'il y ait une bonne adhésion. Éliminer les écailles ou la peinture qui n'a pas bien adhéré en utilisant un racloir pour sol sur les plus petites zones, ou louer une ponceuse pour les plus grandes zones. Les peintures lisses et brillantes doivent être légèrement abrasées pour assurer l'accrochage du revêtement.
- Veiller à ce que la surface soit propre et dépourvue de poussière avant de poursuivre.
- Le béton brut doit être poreux pour permettre la pénétration et l'accrochage de la première couche de peinture. En cas de doute, verser une petite quantité d'eau sur le sol. Si elle est absorbée, le béton peut être peint. Si elle forme une goutte parce que le béton est très lisse et dense, ou peut-être lissé et taloché, arrêter et envisager à la place d'utiliser le produit Primaire Sol Non-Poreux Incolore Watco.
- Le nouveau béton doit avoir été coulé depuis au moins 2 mois et le produit Décapant Béton Watco Basics doit être utilisé pour réduire l'alcalinité.

2. Réparer

- Les trous de plus de 5 mm de profondeur peuvent être colmatés à l'aide de la Pâte Réparation Béton Watco Basics ou, si le sol est bien à niveau, avec le Mortier Réparation Béton Watco Basics.
- Pour les réparations nécessitant d'être lissées à zéro ou pour les réparations des bords de joints endommagés, essayez plutôt Concrex® Carbon Fibre. Il convient également de l'utiliser pour la réparation de bords de trottoir ou de nez de marche endommagés.

3. Peinture

- Vérifier que la température ambiante est d'au moins 15°C et que la température du sol est d'au moins 10°C.
- La surface doit être sèche.
- Bien mélanger la peinture.
- En cas d'utilisation de peinture pour sol antidérapante, ajouter le pot entier d'agrégat au pot de peinture de 5 litres, ou la moitié du pot au pot de peinture de 2,5 litres. Mélanger soigneusement l'agrégat dans la peinture.
- Appliquer au rouleau. Ne pas appliquer en couche épaisse.
- Utiliser le rouleau pour faire pénétrer la peinture dans la surface du béton brut.
- Il est possible d'utiliser un pinceau pour finir les bords.

Pouvoir couvrant

5 L couvre environ 40 m² en une couche, selon la texture et la porosité du sol. Deux couches sont recommandées. Le pouvoir couvrant sera réduit en cas d'utilisation d'une brosse.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'aide de White Spirit.

Temps de séchage

La peinture sèche mieux dans les pièces chaudes bien aérées.

Sous réserve d'une température de 15°C à 20°C:

Sec au toucher : 10 heures

Application d'une

nouvelle couche 16 heures.

Si plus de 5 jours s'écoulent entre les couches, la première couche devra être poncée légèrement pour que la seconde adhère correctement.

Usage léger : 24 heures

Usage intensif : 36 heures.

Limitations

- Éviter d'appliquer quand il fait froid (moins de 15°C) et envisager à la place l'utilisation de peinture Grand Froid Époxy Watco.
- Ne pas utiliser dans les zones de stationnement de véhicules. À la place, utiliser la Peinture Epoxy Béton Watco Basics, ou la peinture Laque'sol Époxy® Watco Meilleure Formule
- Dans les zones de déversement de produits chimiques, voir le produit Solid'Sol Époxy Watco.
- Ne convient pas aux applications en plein air. Utiliser à la place la peinture Rapid'Sol Watco.
- Ne pas utiliser dans les zones très glissantes, mouillées ou huileuses. À la place, utiliser Epoxy Grip Watco.

Stockage

Éviter les températures extrêmes.

Durée de conservation

24 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande ou sur watco.fr