



Fiche Technique : Peinture Epoxy Béton & Peinture Epoxy Béton Antidérapante *2,5 L et 5 L

Gris Clair

Gris

Bleu

Vert

Rouge Brique

Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à la représentation exacte des couleurs proposées.



(*NON illustrée).

PEINTURE BÉTON RÉSIDANTE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

La Peinture Epoxy Béton Watco Basique est une résine époxy bi-composante pour les sols en béton à passage intensif. La finition résistante, semi-brillante et anti-poussière protège le béton et facilite le nettoyage. La peinture peut être appliquée sur du béton brut ou sur une peinture existante offrant une bonne adhésion. Nous recommandons deux couches, mais si une peinture existante d'une couleur similaire est recouverte, une seule couche suffit généralement. Cette peinture peut être utilisée dans les endroits où une peinture ordinaire ne résisterait pas à l'usure, comme les zones de passages de chariots élévateurs, ou les zones de passages et stationnements de véhicules.

- Époxy à base d'eau bi-composant pour les zones à forte usure, tels que les entrepôts, les ateliers, les salles d'exposition
- Bonne résistance chimique générale
- Application simple au rouleau
- Choisir une peinture époxy antidérapante pour les zones humides ou glissantes
- 2,5 L couvrent jusqu'à 15 m² par couche
- 5 L couvrent jusqu'à 30 m² par couche

MODE D'EMPLOI :

Étape 1 - Préparation :

- Lavez le béton brut et raisonnablement propre avec le Décapant Béton Watco Basique. Cela nettoie la surface et la rend plus rugueuse.
- Pour les sols gras ou préalablement peints, nettoyez avec le Nettoyant Béton Watco Basique, en grattant la peinture, la poussière ou la saleté. Poncez légèrement la peinture brillante pour atténuer la brillance et la rendre rugueuse.
- Le béton neuf doit avoir plus de deux mois et il doit toujours être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire l'alcalinité et d'éliminer les dépôts de ciment friables.

Étape 2 - Réparations :

- Utilisez le Mortier Réparation Béton Watco Basique pour les trous d'une profondeur de 5 à 50 mm Il est possible d'utiliser la Pâte Réparation Béton Watco Basique pour les bords incurvés comme les nez de marche, etc.

Étape 3 - Application :

- Appliquez à une température minimale de 15°C.
- Si le sol est encore humide suite au nettoyage, ce n'est pas un problème, car il s'agit d'un époxy à base d'eau. Cependant, ne posez pas le produit sur des sols humides.
- Les conditionnements de 2,5 L et 5 L se composent d'un grand bidon de durcisseur coloré et d'un plus petit bidon de résine. Mélangez le contenu du grand bidon, puis ajouter le contenu du petit bidon de résine.
- Mélangez bien avec un outil large, comme une latte de bois ou un mélangeur de peinture. Si un mélangeur de peinture électrique est utilisé, grattez également les côtés et le fond du bidon pour vous assurer que tout est mélangé.

- Une fois mélangé, le produit doit s'appliquer dans les deux heures avant qu'il ne devienne inutilisable. Versez le mélange dans un bac à peinture.
- Utilisez un pinceau pour les bords et un rouleau à poils moyens pour le sol.
- **Peinture Epoxy Béton Antidérapante** – procéder comme suit : Videz le contenu des bidons de résine et de durcisseur dans le seau de mélange fourni. Pour le conditionnement de 5 L, ajoutez tout le contenu du bidon d'agrégrats antidérapants et mélangez bien. Pour les 2,5 L, n'utilisez que la moitié de l'agrégrat. Appliquez immédiatement. Au fur et à mesure de l'application au rouleau, l'agrégrat peut ne pas apparaître, mais il le fera au fur et à mesure que la peinture sèche. Deux couches sont recommandées pour fournir une surface antidérapante consistante.
- Lavez l'équipement à l'eau chaude savonneuse avant qu'il ne sèche, mais il est probablement plus pratique de jeter les rouleaux.

TEMPS DE SÉCHAGE :

DEUXIÈME COUCHE 12 heures à 15°C - 20°C
La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant la première couche.

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 16 à 24 heures à 15°C - 20°C

CIRCULATION DE VÉHICULES 2 à 3 jours à 15°C - 20°C

DURETÉ TOTALE,
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET
AUX PRODUITS CHIMIQUES 7 jours à 15°C - 20°C

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :

- Une utilisation à l'extérieur, le revêtement peut se décolorer sous les rayons UV.
- Une application sur des ragréages ciment.
- Une application sur du béton flotté dur et très lisse où la peinture ne peut pas pénétrer dans la surface. En cas de doute, versez une tasse d'eau sur le sol pour voir si elle pénètre ou non.
- Une application sur du béton très faible, friable ou contaminé, car il peut ne pas être possible de le préparer suffisamment pour la bonne tenue de la Peinture Epoxy Béton.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes de produit fournissent des informations de sécurité générales.

COMMANDE :

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions générales de ventes de la société. Commandez directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, merci de nous écrire à info@watco.fr